

RALMO® - Sprühprimer

Sprühkopf und Austrittsmenge verstellbar.

Produktbeschreibung:

RALMO®-Sprühprimer findet seinen Einsatz als verfestigende Beschichtung bei bituminösen und mineralischen Untergründen und übernimmt auf saugenden und porösen Materialien eine sogenannte Sperrfunktion.

RALMO®-Sprühprimer wird als Haftgrund für Klebebänder auf saugenden und rauen Untergründen wie Holzweichfaserplatten, Holz, Beton, Putz und Mauerwerk eingesetzt.

Anwendung:

Haftvermittler für die Verklebung von:

RALMO®-Top-Folien selbstklebend

RALMO®-TAPE 4000 (Butyl)

RALMO®-R3 window plus Multiband

RALMO®-MS Folienkleber

Bei der Verwendung mit RALMO®-Fensterfolien Top den Sprühprimer min. 30 Minuten austrocknen lassen, bis die Oberfläche nicht mehr feucht ist. Die Oberfläche muss trocken sein vor der Verklebung der Bänder.

Haftvermittler für die Anwendung auf porösen oder saugenden Untergründen wie Gips, Beton, Holz, Mauerwerk und Putz. Auch auf feuchten Untergründen wie z.B. Kalksandstein oder Gasbeton einsetzbar.

Zur Verfestigung der Oberflächen von Holzweichfaserplatten, Holz und bituminösen Untergründen.

Verarbeitung:

Die zu bearbeitenden Flächen müssen sauber, staub-, öl- und fettfrei sowie tragfähig und frei von losen Anhaftungen sein. Die Anwendung auf feuchten Untergründen ist zulässig, eine Verwendung auf nassen Untergründen ist nicht möglich.

Die am Sprühkopf angebrachte schwarze Sprühdüse ist verstellbar. Durch Drehen der Düsen kann der Sprühstrahl horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Durch das Drehen des genannten Sprühkopfes auf die Position Low, Medium oder High kann die Austragsmenge bedarfsgerecht gesteuert werden.

Vor der Verwendung den Behälter sehr intensiv schütteln. Die umgebenen Bauteile, die nicht beschichtet werden, sollen vor der Anwendung abgeklebt werden.

Mit einem Sprühabstand von ca. 20 bis 25 cm den Sprühprimer im Kreuzgang (senkrecht/waagerecht) auf die vorliegende Fläche auftragen. Die geprimerte bzw. beschichtete

Oberflächen muss bis zur vollständigen Trocknung, ca. 15 bis 45 Minuten, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit, vor Staubeinwirkung geschützt werden. Den Trocknungsgrad bitte mit der sogenannten Fingerprobe feststellen. Stellt sich bei der Fingerprobe die Oberfläche als trocken, jedoch noch leicht klebrig dar, kann weitergearbeitet werden. Um einen dauerhaften Gebrauch zu gewährleisten, nach der Verwendung den Behälter mit dem Ventil nach unten halten. Kurz das Sprühventil betätigen. Dabei erfolgt nur ein leichter Gasaustritt, der das Ventil und den Sprühkopf reinigt.

Lagerung und Haltbarkeit:

In der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lager-temperatur von +5 °C bis +25 °C 12 Monate.

Entsorgung:

Vollständig entleerte Behälter der Abfallsammelstelle zuführen.



Art. Nr.	Bezeichnung
12-1-1-5	RALMO®-Sprühprimer als Haftvermittler, 500 ml – VE = 12 Dosen

Technische Daten: RALMO®-Sprühprimer

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	in Lösungsmittel gelöster Kautschuk
Dichte Aerosol	0,740 g/Liter
Offene Zeit	ca. 15–20 Minuten
Verarbeitungstemperatur	–10 °C bis +40 °C
Verbrauch je nach Untergrund	100 bis 150 g/m²
Temperaturbeständigkeit	–30 °C bis +80 °C



Sprühkopf verstellbar:
je nach Einstellung –
horizontaler oder vertikaler Strahl



Austrittsmenge verstellbar:
Pfeil nach links: weniger
Pfeil nach rechts: mehr